

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO CIPATEX



EP-1110

Revisão: 00

Data: 24/06/2024

Descrição do Produto: VT SLIM SF NOBUCK ELEGANCE

Composição: Composto modificado de Policloreto de Vinila / Poliuretano e reforço em Poliéster.

Campos de aplicação: Cabedal e detalhes para calçados femininos.

Características e Vantagens:

- ✓ Leveza e resistência;
- ✓ Estilo, conforto, variedade de cores e texturas;
- ✓ Qualidade superior aos revestimentos convencionais, que valoriza a montagem e proporciona uma perfeita conformação do calçado;
- ✓ Dispensa produtos para hidratação e conservação;
- ✓ Livre de hidrólise;
- ✓ Isento de matérias primas de origem animal;
- ✓ Produto sem Ftalatos;
- ✓ Livre de metais pesados;
- ✓ Atende integralmente ao REACH.

Características Técnicas:

Propriedade*	Unidade	Limites	Método de Ensaio ⁽¹⁾
Espessura*	mm	0,90 - 1,10	ITS-047 / NBR 14099
Gramatura*	Kg/m ²	0,590 - 0,690	ITS-006 / NBR 14554
Propriedade Index	Unidade	Limites	Método de Ensaio ⁽¹⁾
Largura	m	1,37 - 1,43	ITS-005
Rasgo Longitudinal	N	Mín. 15	FPQ-002 / NBR 14553
Rasgo Transversal		Mín. 8	

Rev.	
00	Elaboração: Tainá Inácio Revisado: Maquisuel Moraes Aprovação: Fernando Brandão

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO CIPATEX



EP-1110

Revisão: 00

Data: 24/06/2024

Tração Longitudinal	N/mm	Mín. 7	FPQ-026 / NBR 14552
Tração Transversal		Mín. 3	
Alongamento Longitudinal	%	Mín. 60	FPQ-026 / NBR14552
Alongamento Transversal		Mín. 100	
Flexão	Ciclos	Mín. 80.000	FPQ-027 / NBR 14365
Colagem	N/mm	Mín. 2,00	FPQ-025 / NBR 15263

(*) Propriedades que devem ser testadas e laudadas a cada novo lote.

(1) Os testes e ensaios em geral deverão ser realizados em ambientes controlados conforme norma técnica de referência.

Embalagem e armazenamento

Recomenda-se que o material seja armazenado na embalagem original, na posição horizontal em áreas lisas e sem elementos perfurantes.

Estocar em local fresco e seco, com temperatura de 20°C à 25°C e 50 a 55 % de umidade, protegido da luz direta do sol, chuva, geadas etc.

Calor, sol e demais intempéries podem danificar o material por exposição prolongada.

Características e Recomendações:

Os materiais podem apresentar variação da cor de um lote para o outro, dentro de um limite de cor padrão e/ou DE* $\leq 1,00$.

Para limpeza do laminado, recomenda-se utilizar água e sabão neutro.

Para conservar o laminado é recomendado a limpeza periódica a fim de prevenir o acúmulo de sujeira e outros contaminantes que possam deteriorá-lo e/ou alterar a sua aparência, onde derramamentos e manchas devem ser limpos de forma imediata, para prevenir o dano permanente no revestimento.

Rev.			
00	Elaboração: Tainá Inácio	Revisado: Maquisuel Moraes	Aprovação: Fernando Brandão

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO CIPATEX



EP-1110

Revisão: 00

Data: 24/06/2024

Deve-se evitar a utilização de materiais abrasivos e solventes (ex. acetonas, thinner, álcool, etc.), pois podem causar danos imediatos e/ou permanentes, além de contribuir para a deterioração do revestimento. O uso de tais produtos é de responsabilidade única e exclusiva do usuário.

Materiais que utilizam substratos de coloração mais escuras (com exceção da cor branco) em contato com outros produtos, exemplo solados, podem ser mais suscetíveis a migração. É recomendado ao cliente a validação previa em seu processo.

Para um melhor desempenho e performance no processo de colagem, recomenda-se a limpeza química/lavagem simples no laminado, onde este deve estar com a superfície devidamente limpa, sem a presença de poeiras, graxas, ceras, umidade e gorduras provenientes do manuseio natural em seu processo de fabricação.

É essencial o teste prévio do tipo de produto a ser utilizado como agente limpador.

Garantia:

A garantia do laminado por defeitos de fabricação, sendo considerados tão somente aqueles decorrentes do seu processo produtivo, frente ao laminado na sua forma de fornecimento e que tornem o material impróprio ao seu uso regular, dentro da sua destinação, é de 12 (doze) meses, contados da data de venda (faturamento) ao cliente da Cipatex.

A responsabilidade da Cipatex limita-se à reposição e troca da quantidade de laminado defeituoso e desde que haja procedência na reclamação. A Cipatex não responderá, em hipótese alguma, por defeitos decorrentes da sua industrialização, instalação, outros materiais e equipamentos adicionados ao material, limpeza inadequada ou uso inadequado pelo consumidor final.

Exclusão da garantia:

A garantia não se aplica quando o defeito apresentado no produto decorrer de:

- Danos sofridos em consequência de acidentes e/ou fenômenos da natureza atípicos;
- Utilização e/ou instalação inadequada;
- Transporte e/ou armazenagem indevida ou inadequada;

Rev.			
00	Elaboração: Tainá Inácio	Revisado: Maquisuel Moraes	Aprovação: Fernando Brandão

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO CIPATEX



EP-1110

Revisão: 00

Data: 24/06/2024

- Utilização de produtos químicos inadequados a filmes de PVC/PU;
- Utilização de utensílios inadequados (abrasivos) na limpeza;
- Manuseio e/ou uso incorreto e inadequado.
- Manuseio sobre superfícies que possam vir a danificar o produto.
- Toda e qualquer característica/dano não decorrente do processo produtivo Cipatex.

Notas:

1. As informações contidas na presente especificação destinam-se ao entendimento das características e das aplicações, tendo sido elaboradas com base na literatura existente atualmente e, em resultados de análises laboratoriais.
2. A presente especificação não constitui uma garantia e nem tampouco afirmação de adequação de interesse do usuário, pois é necessária análise da finalidade da aplicação, uma vez que as condições da instalação, equipamentos de solda e aplicação são variáveis e influenciam nas características do produto.
3. A decisão de utilizar o produto é de única e exclusiva responsabilidade do comprador, recomenda-se que o produto seja homologado em seu processo de aplicação.
4. Devem ser observadas as regras, normas e práticas de instalação vigentes para cada aplicação, bem como os procedimentos de homologações e especificações técnicas do projeto.
5. No caso de aquisição para revenda deve-se observar as normas de publicidade, embalagem, rotulagem, indicação de composição, etc., bem como informar e orientar o usuário final sobre as informações e orientações relativas ao produto.
6. O fabricante não se responsabiliza por danos e ou prejuízos decorrentes de irregularidades e defeitos decorrentes de instalação, bem como, de uso inadequado do produto.
7. As cores e as tonalidades estão sujeitas à mudança natural ao longo do tempo.
8. Caso sejam necessárias outras informações, entrar em contato com a assistência técnica Cipatex.
9. As informações contidas nesta especificação podem ser atualizadas sem aviso prévio e anula as emitidas anteriormente. Recomenda-se sempre verificar a versão atualizada.

Rev.			
00	Elaboração: Tainá Inácio	Revisado: Maquisuel Moraes	Aprovação: Fernando Brandão